



KLARLACK 300 Акриловый лак

Описание:

KLARLACK 300 - это акриловый быстросохнущий лак с высокой финишной твердостью. Отличается хорошей растекаемостью и высоким блеском. Лак совместим с большинством базовых эмалей на основе воды или растворителя доступных на рынке.

Устойчив к УФ-излучению и атмосферным условиям.

Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.

Пропорции смешивания:

	По объему	По весу
KLARLACK 300 Акриловый лак	2	100
KLARLACK HÄRTER Отвердитель для лака	1	50

Для применения с изделиями: KLARLACK HÄRTER Отвердитель для акрилового лака

Время пригодности смеси: около 40 мин. при температуре 20°C

Параметры нанесения:


Вязкость распыления: DIN 4/20°C - 16÷18 с
Сопло пистолета: Ø1,3÷1.4 мм
Рабочее давление: 2÷4 бар

Содержание летучих органических веществ:


VOC = 550 г/л (для смеси, готовой к нанесению).

Принципы действия:

Лак наносится на предварительно распылённые и подсушенные слои базы. Распылять можно два или три отдельных слоя, оставляя время для испарения - 3 -5 мин. между слоями (в зависимости от температуры и толщины слоя). Через 5 минут от нанесения последнего слоя покрытие можно отвердить в повышенной температуре.




2 + 1




DIN 4/20°C
16÷18 с



2÷3х
2÷4 бар
Ø1,3÷1.4 мм



3÷5 мин



Рабочая твердость
10 часов/20°C
30 мин/60°C

Толщина слоя:

20÷25 мкм на каждый слой

Применение:

Применяется при мелких и средних ремонтах. При температуре выше 22°C не рекомендуем выполнять окраски всей поверхности.

Время высыхания:

Пылесухость: 15 мин при 20°C или 5 мин при 60°C
Рабочая твёрдость: 10 часов при 20°C или 30 мин при 60°C.
Полная твердость: 5 дней. при 20°C.

Теоретический расход:

Комплект (1 литр лака + отвердитель в соответствующей пропорции) позволяет получить около 12 м² сухого слоя толщиной около 50 мкм.

Цвет:

Бесцветный.

Чистка инструментов:

Разбавитель для нитроцеллюлозных продуктов,
THINNER : Разбавитель для акриловых, базовых
продуктов и эпоксидных продуктов

Условия и срок хранения:

Храните в сухих и прохладных помещениях вдали от источников пламени и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
KLARLACK 300 Акриловый лак: 24 месяца при 20°C.
KLARLACK HÄRTER
Отвердитель для акрилового лака: 12 месяцев при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда:

Приведены в карте характеристики для данного продукта.

Замечания:

KLARLACK 300 следует применять исключительно с предназначенным для него отвердителем. Применение иных отвердителей может привести к ухудшению устойчивости к УФ-излучению, а также химической и механической стойкости лака.

Иная информация:

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.