

Техническая карта

Spectral PLAST 825

Добавка, увеличивающее адгезию к пластмассам

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Spectral PLAST 825

Добавка, увеличивающая адгезию к
пластмассам

Spectral SOLV 855

Разбавитель для акриловых продуктов-
стандартный

СВОЙСТВА

- Применяется как добавка к двухкомпонентным грунтам либо как самостоятельный однокомпонентный грунт
 - Идеальная адгезия к пластмассам
- ОБЯЗАТЕЛЕН при лакировании полипропилена и его смесей
 - РЕКОМЕНДУЕТСЯ при лакировании остальных пластмасс

ОСНОВАНИЯ					
Пластмассы, в частности, полипропилен PP и его смеси		Прогреть элемент при температуре +50 °C в течение не менее 30 минут. Обезжирить средством Spectral PLAST 815, матировать абразивным полотном, еще раз обезжирить Spectral PLAST 815.			
Внимание: Spectral PLAST 825 не улучшает адгезии к полиэтилену PE, PTFE (тефлон).					
ПРИМЕНЕНИЯ Spectral PLAST 825					
ДОБАВКА К ДВУХКОМПОНЕНТНЫМ ГРУНТАМ		ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ			
Для увеличения адгезии лакового покрытия на элементах из пластмасс (особенно PP и его смесей) добавлять: 30% по объему на компонент А Примерные пропорции смешивания находятся в технических картах отдельных грунтов. Продукт наносить согласно рекомендациям, содержащимся в технических картах грунтов. Грунты, совместимые со Spectral PLAST 825: Акриловый грунт Spectral UNDER 325 Акриловый грунт Spectral UNDER 325-00 Акриловый грунт Spectral UNDER 335 Акриловый грунт Spectral UNDER 355 Акриловый грунт Spectral UNDER 355-00 Акриловый грунт Spectral UNDER 365 Акриловый грунт Spectral UNDER 365-00 Эпоксидный грунт Spectral UNDER 385 Аспрановый грунт Spectral UNDER 00-RACE Не применять с водорастворимыми продуктами.		Spectral PLAST 825	По объему		По весу
		Spectral SOLV 855	1		100
		Традиционный гравитационный пистолет	Сопло	Давление	Расстояние
		1.2 ÷ 1.3 мм	3 ÷ 4 бар	15 ÷ 20 см	
		Низконапорный гравитационный пистолет HVLP			
		ВНИМАНИЕ: учесть указания изготовителя оборудования	1.2 ÷ 1.3 мм	2 бара	10 ÷ 15 см
		Число слоев	1 - 2		
		Толщина отдельного сухого слоя	5 ÷ 10 мкм		
		Испарение между слоями	2 ÷ 5 мин		
		Время высыхания	5 ÷ 10 минут / 20°C		
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ					
Разбавитель для акриловых продуктов Spectral SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.					

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

СРОКИ ГОДНОСТИ

Spectral PLAST 825

24 месяца /20°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и долголетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли факторы, лежащие вне нашего контроля.